

**TEKNİK BİLGİ FORMU****KA63  
ANTİPAS ASTAR**

**Ürün Tanımı** Modifiye alkid reçineleri içeren, dolgu gücü yüksek hava kurumalı astar boyadır. Özellikle metal sanayinin korozyon direnci yüksek, yapışması mükemmel antipas astar talebini karşılamak üzere geliştirilmiştir.

**Ürün Özellikleri**

Renk	Beyaz, Gri, Oksit Kırmızı
Katı Madde (hacmen)	%49 ± 2
VOC (uçucu organik madde)	440 gr/lt
Teorik kaplama alanı	1 kg boya ile 40 mikron kuru film bırakacak şekilde tatbik edildiğinde yaklaşık 9 m <sup>2</sup> alan kaplanır.
Pratik kaplama alanı	Yüzey pürüzlülüğü ve sıçrıntı kayıpları nedeniyle kesin bir değer verilemez. Aşağıdakiler yaklaşık değerler olarak alınabilir: Büyük parçalar için : % 70 x Teorik kaplama alanı Küçük parçalar için : % 50 x Teorik kaplama alanı

**Uygulama Bilgileri**

Uygulama metodu	Sprey, fırça veya rulo.
Uygulama viskozitesi, 20°C	20 ± 2 sn. / DIN CUP 4 (sprey uygulamaları için) 50 ± 5 sn. / DIN CUP 4 (fırça veya rulo uygulamaları için)
Karışım oranı	Tiner (TK0001 veya TK0004) : %15-20 ağırlıkça (sprey uygulamaları için) Tiner (TK0004) : %5-10 ağırlıkça (fırça veya rulo uygulamaları için)
Kuruma koşulları, %65 RH	Toz Kuruma : 30-50 dak. / 20°C Dokunma Kuruma : 2-3 saat / 20°C Tam Kuruma : 6-7 gün / 20°C
Uygulama sıcaklığı, %65 RH	5°C - 45°C
Uygulama kalınlığı	40 ± 5 mikron kuru film.
Yüzey hazırlığı	Boyanacak yüzey her türlü yağ, kir, toz ve nemden arındırılmış olmalıdır.

**Depolama ve Güvenlik Bilgileri**

Depolama Süresi	Orijinal ambalajının açılmaması durumunda 5°C - 40°C sıcaklıklar arasında, normal stoklama koşullarında en az 6 ay süreyle depolanabilir.
Uyarılar	Etiket üzerindeki uyarılara bakınız. Taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında, ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu' na başvurunuz.

Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında, ortaya çıkan işin kalitesinin Kansai Altan standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin sözkonusu uygulamaya uygun olup olmadığını, normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır.

**TECHNICAL DATA SHEET****KA63  
ANTI-RUST PRIMER**

---

**Product Description** Air-drying primer based on modified alkyd resins with high filling ability. Especially developed as an anti-rust primer with high corrosion resistance and excellent adhesion property demands of metal industry.

---

**Paint Properties**

**Color** White, Grey, Oxide Red

**Solids (by volume)** 49 ± 2 %

**VOC (volatile organic compound)** 440 g/lit

**Theoretical coverage** Approximately 9 m<sup>2</sup> / 1 kg paint for 40 microns dry film thickness.

**Practical coverage** The practical coverage depends on the factors, such as shape of the construction, roughness of the substrate, method and conditions of application. A guideline for spraying is:  
Large areas : Approx. 70% of the theoretical coverage.  
Small areas : Approx. 50% of the theoretical coverage.

---

**Application Information**

**Application method** Spray, brush or roller

**Application viscosity, 20°C** 20 ± 2 sec. / DIN CUP 4 (for spray application)  
50 ± 5 sec. / DIN CUP 4 (for brush or roller application)

**Mixing ratio** Thinner (TK0001 or TK0004): 15-20% by wt. (for spray application)  
Thinner (TK0004): 5-10% by wt. (for brush or roller application)

**Drying conditions, 65% RH** Dust Dry : 30-50 min. / 20°C  
Touch Dry : 2-3 hr. / 20°C  
Hard Dry : 6-7 days / 20°C

**Application temperature, 65% RH** 5°C - 45°C

**Film thickness** 40 ± 5 microns dry film.

**Surface preparation** All surfaces to be coated should be clean, dry and free from contaminations.

---

**Storage and Safety Information**

**Storage time** Minimum 6 months in unbroken original package at 5°C - 40°C.

**Warnings** See label for precautions. The user of this product is required to comply with the national statutory regulations for health, safety during transportation and at work and waste disposal. See the MSDS for detailed information.

---

The effectiveness of our systems is based on many years' practical experience and laboratory research. We guarantee that the quality of the work performed in accordance with our systems meets the Kansai Altan standards, provided that our instructions are followed carefully and the work is performed in accordance with the requirements as to good craftsmanship. We decline any responsibility, if the final result is affected by factors beyond our control. The customer has to determine the suitability of the delivered products for the intended application by using the means which normally are at his disposal.